

11

22.10.2015 - Archive - 367

	ДЕРЖБУД УРОР УКРАЇНСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ
Львівська міжобласна спеціальна науково- реставраційна виробнича майстерня	Пам'ятка архітектури XIX ст. Палац Потоцького в м. Львові Технічна документація Паспорт кольорів та фотопрік- сация залу № 5 палацу Потоцького м. Львів

1974 р.



Управління
 охорони
 історичного
 середовища



Центр міської історії
 Center for Urban History



Управління
охорони
історичного
середовища



ДЕРЖБУД УРСР - УСНРВУ

Львівська м/о спеціальна науково - реставраційна
виробнича майстерня

науково - дослідний реставраційний відділ

Пам'ятка архітектури XIX ст.
Палац Потоцького в м. Львові

ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Паспорт кольорів та фотофіксація залу № 6
палацу Потоцького

Головний архітектор

І. Могитич

Начальник спеціальності № 2

Т. Грень

Керівник ХАГ

О. Білоус



Львів - 1974 р.



ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТАЦІЇ :

1. Північно - східна сторона

/ вид з каміном /

Фото 1.


2. Західна сторона / існуючий стан др.
блоку /

Фото 2.

3. Паспорт кольорів залу № 6



Управління
охорони
історичного
середовища



00001





Управління
охорони
історичного
середовища



Центр міської історії
Center for Urban History



ФОТО 2



Управління
охорони
історичного
середовища


кої історії
an History



00000 2



Упр
охр
іст
сер



Примітки: 1. Даний паспорт кольорів відповідає кольорам, які були встановлені при закінченні залу № 5.
2. Кольори складаються з олійно-воскового фарбового складу.
3. При складанні кольорів використана література: "Альбом кольорів", Стройиздат 1913г. (№1301291968); Рецептурно-технологический справочник по отделочным работам" Москва 1965г. (№61) стор 99.
4. Продні вирази кольорів узгодити з автором проекту.

1

2

3

4

5

Білила цинкові терті 1кг
Білила цинкові сухі 0,5кг
Схипидар 0,5кг
Віск 0,1кг
Оліфа натуральна 0,025кг
Сиккатив рідкий 0,1кг
Охра золотиста по потрібі
Фарба жовта Ж-5 по потрібі
Фарба червона К-10 по потрібі
Фарба зелена ЗП-5 по потрібі

Білила цинкові терті 1кг
Білила цинкові сухі 0,5кг
Схипидар 0,5кг
Віск 0,1кг
Оліфа натуральна 0,025кг
Сиккатив рідкий 0,1кг
Охра золотиста по потрібі
Фарба сіра С-1 по потрібі
Фарба синя У-50 по потрібі

Білила цинкові терті 1кг
Білила цинкові сухі 0,5кг
Схипидар 0,5кг
Віск 0,1кг
Оліфа натуральна 0,025кг
Сиккатив рідкий 0,1кг
Фарба бордо Б-5 по потрібі
Фарба синя У-25 по потрібі
Ультромарин по потрібі

Білила цинкові терті 1кг
Білила цинкові сухі 0,5кг
Схипидар 0,5кг
Віск 0,1кг
Оліфа натуральна 0,025кг
Сиккатив рідкий 0,1кг
Охра золотиста по потрібі
Фарба жовта ЖПГ-2 по потрібі
Фарба червона К-10 по потрібі

Білила цинкові терті 1кг
Білила цинкові сухі 0,5кг
Схипидар 0,5кг
Віск 0,1кг
Оліфа натуральна 0,025кг
Сиккатив рідкий 0,1кг
Фарба сіра по потрібі
Фарба жовта по потрібі



Львівська міськна спеціальна
Науково-реставраційна виробнича
майстерня Наукодо-дослідний
реставраційний відділ

Опрацювали:

О. Білоус

І. Абернато

Виконали: І. Абернато

Начальник

спеціаліст

І. Требо

Головний

архітектор

І. Могилу

Пам'ятка архітектури XIX ст

Палац Потоцького

Паспорт кольорів

Залу № 5

архив

№, №

дата

г.р.